

FAKOLITH FK-32

Pintura especial aislante para interiores.
En base a acrilatos puros y disolvente desaromatizado.
Posee efecto aislante de manchas. Transpirable.
Resistente a los mohos BPD= PT7
Secado rápido a bajas temperaturas.



CLASE DE MATERIAL	FAKOLITH FK-32 es una pintura especial aislante en base a acrilatos puros 100%, y activadores de la transpirabilidad, recomendable especialmente como acabado en paredes y techos interiores con problemas de elevada humedad y consecuente crecimiento de mohos, y aparición de manchas.
PROPIEDADES	<p>Resistente al rozamiento en húmedo según DIN 13 300, clase 2, resistente a los mohos (BPD=PT7), ensayo disponible a petición Es una pintura de gran cubrición, de baja tensión superficial que le confiere una excelente adhesión, elevado poder cubriente y aislante, es transpirable SD 0,17 m., está libre de sustancias aromáticas, y no produce olores desagradables ni durante ni tras su aplicación, además posee efecto aislante sobre manchas de nicotina, manchas causadas por humos, microorganismos, manchas de azúcares y otras sustancias industriales. Es ideal para espacios donde se necesita una aplicación rápida y eficaz, y los productos al agua tardan en secar. Los conservantes utilizados son biodegradables. Posee un notable efecto reductor de la condensación gracias a su estructura que reduce el exceso de humedad en superficie.</p> <p>Ensayada en el Instituto alemán BIOCHEM según Directriz OECD 423, por Test de toxicidad oral en cobayas, con resultado de clasificación como NO TOXICA (Ensayo a su disposición). No apta para contacto directo con alimentos.</p>
CAMPOS DE USO	<p>Da unos excelentes resultados para tratar bases nuevas o ya afectadas por la humedad, especialmente allí donde no se pueden utilizar productos al agua por las condiciones de temperatura y humedad, o allí donde las pinturas vinílicas y similares de baja transpiración, causan problemas de acumulación de humedad en los muros, manchas y desconches con el consecuente crecimiento de moho y microorganismos perniciosos para la salud.</p> <p>Recomendable para renovaciones rápidas en interiores con presencia de manchas de humedad, no produce olores ni durante ni tras su aplicación. Está recomendado su uso en el sector alimenticio y sanitario, edificios públicos, hoteles, viviendas y en general cualquier lugar susceptible de ser afectado por la humedad. Especialmente recomendable en techos de la industria, donde el vapor de agua transporta azúcares y otras sustancias y se crean manchas, como hornos de pan y bollería, cocinas industriales,...</p>
AGLUTINANTE	Acrilato puro 100%.
PIGMENTACIÓN	Dióxido de titanio-rutilo.
DENSIDAD	Aproximadamente 1,39.
GRADO DE BRILLO	Seda mate.
COLOR	Blanco.
MATIZ	Con Mixol óxidos y a un máximo de un 3% de concentración.
CONSUMO MÍNIMO	Se necesitan 250 ml/m ² aplicados en dos manos.
DISOLUCIÓN	Con el disolvente desaromatizado FAKOLITH FK-37, aunque FK-32 se suministra listo para su aplicación, y es aconsejable aplicarla sin diluir.
MODO DE APLICACIÓN	<p><u>Bases afectadas por pocas manchas:</u> Limpiar la base de forma mecánica, no química, para impedir la activación de las manchas. Aplicar una mano de la imprimación penetrante fijadora FK-14 y dejar secar 24 horas, antes de proceder a pintar la base con 2 manos de pintura FK-32.</p> <p><u>Bases afectadas por muchas manchas:</u> Limpiar la base de forma mecánica, no química, para impedir la activación de las manchas. Aplicar una mano de la imprimación penetrante fijadora FK-14 y</p>

dejar secar 24 horas. Aplicar una mano de la imprimación aislante FK-16 o FK-34 y dejar secar, antes de proceder a pintar la base con 2 manos de pintura FK-32.

Casos de depósitos de grasa: En caso de existir grasas limpiar la superficie con FK-111 o FK-112 y dejar secar.

Eliminar mecánicamente yeso muerto y bases deterioradas, y reparar la base con la masilla FK-13 o morteros el-lite.

NOTA: Antes de iniciar cualquier tratamiento, se deberá determinar la procedencia y grado de humedad de la base y ambiental, mediante medidores electrónicos de humedad, que determinen la ausencia de filtraciones o actuaciones bajo niveles freáticos o con presión de agua, ya que en este caso le recomendaremos otro tipo de tratamientos. Consulte a nuestro departamento técnico en caso de duda.

TIEMPO DE SECADO

De 2 a 3 horas (+20° C y 60% humedad relativa). La temperatura ambiente será la que determine el tiempo de secado.

T.ª DE APLICACIÓN

0° C tanto en superficie como en temperatura ambiente. La superficie debe estar sin hielo y seca.

ALMACENAJE

24 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no inferior a 5° C

ENVASADO

Recipientes metálicos de 12,5 l.

PELIGROSIDAD

No procede. No son necesarios ningún tipo de distintivos.
Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta un millón de euros.